

METEORE 10 INTONACO

Naravni izdelek na vodni osnovi za znotraj za ustvarjanje različnih videzov kitane površine. Naravne značilnosti izdelka nudijo več možnosti obdelave površine barvni izbor pa omogoča ustvarjanje modernih in opremljenih prostorov.

LASTNOSTI: Za doseganje barvnih nians iz kataloga primešamo izdelku METEORE 10 določeno količino barvnega pigmenta Colori ali uporabimo mešalni sistem Valclone. Za barvne nianse jakosti A in B priporočamo dodatek zgoščevalca NH, saj večje količine dodane pigmenta METEORE 10 razredčijo.

PRIPRAVA NOVE POVRŠINE: Pokitamo površino kjer je potrebno. Ko je površina suha, jo pobrusimo in naneseemo sloj Primer 1200, ki smo ga razredčili s 30% vode. Po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Meteore 10.

NANOS METEORE 10 :

INTONACO SPATOLATO EFEKT: Meteore 10 se nanese v 2 slojih z gladilko PV 43 na celotno steno v vseh smereh. Po 8 urah pri 20°C nadaljujemo z drugim nanosom METEORE 10, površino obdelano z gladilko, ko je material še moker do željenega izgleda.

INTONACO SPATOLATO EFEKT Z LUSKAMI: Za obogatitev materiala z naravnimi elementi, lahko dodamo METEORE 10 dodatek NATURAL SCAGLIE, ko je izdelek že obarvan. Dodatek je na razpolago v pakiranju 0,04 L, 0,16 L in 0,48 L za odgovarjajoča pakiranja METEORE 10.

INTONACO CIVILE EFEKT: Nanesemo en sloj Meteore 10 z gladilko PV 43 v debelini 2 mm. Ko obdelamo ca. 1-2 m², obdelamo površino s ploskim polaganjem gladilke na površino. Po 20-30 minutah pri 20°C površino, ki se je pričela sušiti, pošpricamo z vodo in jo zgladimo.

INTONACO PENNELLATO EFEKT: METEORE 10 razredčimo z vodo, 320 ML vode dodamo na 1 L METEORE 10. Nanesemo 2 sloja s čopičem PV09 z neenakomernimi poteži v vse smeri brez, da puščamo za seboj preveč materiala. Med slojema počakamo 8 ure pri 20°C.

Pred nanosom izdelka si oglejte video navodila za nanašanje.

Kadar ga nanašamo zunaj, ga moramo zaščititi v roku 72 ur po nanosu.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Redčenje: PRIMER 1200 z 15-20% vode, METEORE 10 pripravljen za nanašanje, **Poraba:** PRIMER 1200: 1 liter za 10-15 m² za en nanos v odvisnosti od vpojnosti podlage. METEORE 10 1 liter za 1,4-1,6 m², 2 sloja na gladko površino, za

PENNELLATO efekt 1 liter za 2,2-2,6 m² na gladko površino. Pakiranje: Primer 1200 je na razpolago v 1, 2,5 in 5 ter 12 litrskem pakiranju; Meteore 10 je na razpolago v 1,4 in 12 litrskem pakiranju. Colori' so na razpolago v 80 in 480 mililitrskem pakiranju.

Delovna temperatura: od +10°C do +30°C. Čas sušenja: utrditev materiala po 28 dnevih v odvisnosti od temperature prostora. Odpornost: Ko se proizvod popolnoma posuši, se oblikuje zaščitni sloj, ki je paropropusten in odporen na praske in udarce. Čiščenje orodja: z vodo in milom. Shranjevanje: v dobro zaprti posodi- tudi po uporabi- pri temperaturi od +10°C do +30°C.

OPOZORILA: Preprečiti stik s kožo. V primeru stika z očmi takoj spirati z vodo in obiskati zdravnika. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 15-20%. Priporočamo izdelavo vzorca na steni, saj so Meteore 10 izdelki sestavljeni iz naravnih sestavin in reagirajo različno glede na vlago, toploto, zrak in način nanašanja. Vsak nanos ima svoj karakter. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.