

METEORE 8

Premaz, ki je izredno bogat in raznovrsten, namenjen notranji dekoraciji. To je idealen izdelek za ustvarjanje modernih in sodobnih učinkov, vendar bogato obogaten z metalnimi in biserastimi odtenki. Za vse, ki ljubijo strukturo površine! **LASTNOSTI:** Za doseganje barvnih nians iz kataloga primešamo Meteore 8 določeno količino barvnega pigmenta Colori ali uporabimo mešalni sistem Valclone. Meteore 8 moramo pred uporabo dobro premešati z mešalnikom za barve, Lame premešamo s kovinsko ali leseno mešalno palico.

NANOS PREMAZA:

1 **LISCIO, GLADEK EFEKT:** Izdelek Meteore 8 nanesemo enakomerno na površino z gladilko PV 43 z dolgimi potegi v vse smeri. Počakamo, da se prične Meteore 8 sušiti in pogladimo površino z neenakomernimi potegi v vse smeri. Po 4 urah pri 20 °C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobosti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20 °C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 10-11 m² in Lame' 1 liter za 35-40 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8).

2 **SPATOLATO, EFEKT LOPATICE:** Izdelek Meteore 8 nanesemo enakomerno na površino 1-2 m². Uporabimo gladilko PV 43 in 10-15 cm dolge potege. Dokler je Meteore 8 še moker ustvarimo delno gladek videz z gladilko z 5-10 cm dolgimi potegi v vse smeri. Po 4 urah pri 20°C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobosti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20°C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 3-4 m² in Lame' 1 liter za 16-20 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

3 **VENATO, VALOVIT VZOREC** (vertikalen, horizontalen, po želji): Izdelek Meteore 8 nanesemo enakomerno na površino 2-3 m². Uporabimo gladilko PV 43 in potege v željeni smeri. Dokler je Meteore 8 še moker vlečemo črte v željeni smeri z gladilko PV 84 v dolžini 20-35 cm. Po 4 urah pri 20°C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobosti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20°C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala.

Poraba: Meteore 8 1 liter za 3-4 m² in Lame' 1 liter za 16-20 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

4 BURANO EFEKT: Izdelek Meteore 8 nanesemo enakomerno na površino z gladilko PV 43 in 30-40 cm dolgimi potegi. Ko se Meteore 8 prične sušiti, površino obdelamo, da kasneje ni potrebno brusiti. Po 3-4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20°C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 5-5,5 m² in Lame' 1 liter za 35-45 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

4 Poraba: Meteore 8 1 liter za 4-5 m² in Lame' 1 liter za 35-40 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8) Za svetle nianse Lame' priporočamo pri nanosu uporabo gladilke PV 91.

NANOS TEMELJA: Odstranimo barvo, ki se lušči in operemo površino z odgovarjajočim milom. Nato nanesemo primeren temelj ali Primer 400, razredčen s 50% vode. Po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Meteore 8.

TEHNIČNE LASTNOSTI: Redčenje: Meteore 8 in Lame' sta pripravljena za nanašanje, Primer 400 redčimo s 50% vode. Poraba Primer 400 (redčen s 50% vode): 1 liter za 25-30 m² za en nanos v odvisnosti od vpojnosti podlage. Pakiranje: Meteore 8 je na razpolago v 1 in 4 litrskem pakiranju, Lame' v 0,25 in 1 litrskem pakiranju, Primer 400 v 0,75, 2,5 in 5 litrskem pakiranju, Colori' so na razpolago v 80 in 480 mililitrskem pakiranju. Delovna temperatura: od +5°C do +30°C. Čas sušenja: prašnato suho po 1 uri pri 20°C, popolnoma suho po 6-8 urah pri 20°C, utrditev materiala po 48 urah v odvisnosti od temperature prostora. Odpornost: Izdelek ni primeren za stalni stik z vodo in vlago. Ko se proizvod popolnoma posuši, se oblikuje zaščitni sloj, ki je paropropusten in odporen na praske in udarce. Pralnost: 14 dni po nanosu je premaz možno očistiti z mehko vlažno gobo in običajnimi neagresivnimi čistili. Čiščenje orodja: z vodo. Shranjevanje: v dobro zaprti posodi- tudi po uporabi- pri temperaturi od +5°C do +30°C. Rok uporabnosti: 2 leti. **OPOZORILA:** Preprečiti stik s kožo. V primeru stika z očmi takoj spirati z vodo in obiskati zdravnika. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 20-30%. Priporočamo izdelavo vzorca na steni, saj so Meteore 8 izdelki sestavljeni iz naravnih sestavin in reagirajo različno glede na vlago, toploto, zrak in način nanašanja. Vsak nanos ima svoj karakter. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.