

## VELIDOR FINE

Elegantna, polpokrivna barva, ki polepša strukturo stene. Siloksanska lazura je namenjena za zunaj in znotraj in omogoča tako ustvarjanje klasičnega videza stene iz renesančnega obdobja kot ustvarjanje sodobnim dekorativnih trendov. Velidor Fine je paropropustna, pralna barva, ki jo lahko enostavno prebarvamo in se jo lahko nanaša z različnimi orodji: čopič, rokavica, goba, valj,...

**LASTNOSTI:** Za doseganje barvnih odtenkov po katalogu primešamo VELIDOR FINE pravo količino COLORI' pigmenta. COLORI' pigmenti so v dozah po 80 ml (dozator od 1 ml do 80 ml) in omogočajo natančno odmerjanje pigmenta. Za niansiranje se lahko uporabi tudi mešalni sistem Valclone.

**NANOS:** VELIDOR FINE nanesemo s čopičem ali rokavico s krožnimi nanosi na površino. Nanašamo ga lahko tudi s čopičem s križnimi potegi ali s potegi v vse smeri. Kot alternativo lahko nanesemo VELIDOR FINE na površino s čopičem ali valjem in ga takoj, ko je še moker, obdelamo z rokavico ali gobo. Po 6-8 urah pri 20°C nanesemo drugi sloj VELIDOR FINE, če želimo.

VELIDOR FINE nanašamo na temelj 1200, ki je za zunaj in znotraj. Nanašamo ga lahko tudi direktno na površine pobarvane z barvami, ki vsebujejo veliko smole in niso prašnate ter se ne luščijo. VELIDOR FINE se lahko direktno nanaša na Bucciato Plastico 539, Plastico Liscio 509, Isolpaint M399 in Anticando 300 in 600.

### PRIPRAVA:

**STARE STENE:** Odstranimo staro bravo, ki se lušči in očistimo površino. Nanesemo nanos temelja PRIMER 1200, ki smo ga razredčili s 50 % vode, kot utrjevalec. Po 4 urah pri 20°C nanesemo drugi sloj PRIMER 1200, ki smo ga razredčili z 15-20 % vode. Če stene niso prašnate, nanesemo samo sloj ali dva Primerja 1200, ki smo razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom VELIDOR FINE.

**NOVE STENE:** Stene izravnamo s kitom. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo samo sloj ali dva PRIMER 1200, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom VELIDOR FINE.

**TEHNIČNE LASTNOSTI:** REDČENJE: VELIDOR FINE z 20-30% vode, PRIMER 1200 s 15-20%. PORABA: 25-30 m<sup>2</sup> / l VELIDOR FINE (1 sloj). 8-10 m<sup>2</sup> / l PRIMER 1200 (1 sloj). PAKIRANJE: VELIDOR FINE 1,2,5 in 5 l. PRIMER 1200 1,5,12 l. Colori 80 in 480 ml. DELOVNA TEMPERATURA: + 5°C do + 30°C. Ne nanašati v direktnem soncu ali vetru. Izogibajte se dnevom z visoko vlažnostjo ali ledenim površinam. ČAS



**SUŠENJA:** na površini suho po 1 uri pri 20°C, suho po 6-8 urah pri 20°C , popolnoma suho po 24 urah pri 20°C. **VIDEZ:** mat. **ODPORNOST:** 15 dni po nanašanju razvije **VELIDOR FINE** svoje končne lastnosti, postane pralen in paropropusten. **SHRANJEVANJE:** Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi pri temperaturi +10°C - +30°C. **ROK UPORABNOSTI:** 2 leti v originalno zaprti posodi. Delovna temperatura mora biti med +5°C in +30°C. Orodje operemo takoj po uporabi z vodo in milom.

**VARNOSTNA OPOZORILA:** Preprečiti direkten stik s kožo. Ščititi oči in obraz. V primeru stika z materialom izpirati z vodo in obiskati zdravnika. Orodje ne smemo prati v vodotokih.

**NAVODILA ZA UPORABNIKA:** Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in natančne. Ne prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni odtenki se lahko od tistih v katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.