

## **KLONDIKE**

Moderna in elegantna barva na vodni osnovi za znotraj. Klondike lahko nanašamo na različne površine, zahvaljujoč unikatnim barvam in svetlobnim učinkom lahko ustvarimo sodobna bivalna okolja. Metalizirani delci v zlati, srebrni ali oksidni barvi še posebej poudarijo dekorirane površine. Kovinski videz sten tako ustvari sodobne bivalne prostore v trendu. Klondike je visoko kakovosten izdelek, je pralen, diha in ga lahko prebarvamo z barvo na vodni osnovi.

**LASTNOSTI:** Če želimo doseči barvne odtenke po katalogu, primešamo Klondike barvi pravo količino COLORI' pigmenta: 15 ML za 2.5 L pakiranje barve Klondike in 6 ML za 1.0 L pakiranje barve Klondike. Za mešanje barvnih odtenkov se lahko uporabi tudi Valclone mešalni sistem. Za doseganje zlatih ali srebrnih učinkov, moramo že niansirani barvi Klondike dodati GOLD ADDITIVE G 100 ali SILVER ADDITIVE G 200 v naslednjih količinah: 250 ML za 2.5 L Klondike, 100 ML za 1.0 L Klondike.

### **NANOS PREMAZA:**

1. **Klasičen efekt (uporaba gladilke):** Nanesemo Klondike s PV 43 nerjavečo gladilko z uporabo neenakomernih 15-30 cm dolgih potegov v vse smeri, pri tem puščamo neenakomeren nanos barve na površini. Po 5-6 urah pri 20°C nanesemo še en sloj kot zgoraj opisano. Po približno 1 uri pri 20°C obdelamo površino brez materiala s 15-20 cm dolgimi neenakomernimi potegi v vse smeri tako, da razpršimo delce in tako dosežemo prelivanje barve.

2. **Klasičen efekt (čopič + gladilka):** Namočimo čopič PV 76 v barvo in nanesemo le-to v kratkih 8-15 cm dolgih potegih v vse smeri, za seboj puščamo enakomeren nanos barve. Po 20 minutah pri 20°C uporabimo gladilko PV 43, da pogladimo površino. Po 5-6 urah pri 20°C nanesemo še en sloj s čopičem kot je zgoraj opisano. Po približno 1 uri pri 20°C obdelamo površino z gladilko PV 43 brez materiala s 15-20 cm dolgimi neenakomernimi potegi v vse smeri tako, da razpršimo delce in tako dosežemo prelivanje barve.

3. **Efekt čopiča:** Namočimo čopič PV 76 v barvo in nanesemo le-to v kratkih 8-15 cm dolgih potegih v vse smeri, za seboj puščamo enakomeren nanos barve. Po 5-6 urah pri 20°C nanesemo še en sloj s čopičem kot je zgoraj opisano. Po približno 1 uri pri 20°C obdelamo površino brez materiala s 15-20 cm dolgimi neenakomernimi potegi v vse smeri tako, da razpršimo delce in tako dosežemo prelivanje barve. Barvne nianse lahko na prvi pogled odstopajo od tistih v katalogu zaradi tehnike nanašanja. Razlika je vidna tudi, če dodamo GOLD ADDITIVE G 100 ali SILVER ADDITIVE G 200, zato priporočamo, da material preizkusite na manjši površini in preverite končni rezultat.

### **NAVODILA ZA UPORABO:**

4. **STARE STENE.** Odstranimo stare opleske in očistimo površino. Nanesemo emulzijo za fiksiranje in jo pustimo posušiti. Nadaljujemo z nanosom temelja Primer 900, po 6 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Klondike kot je opisano pod točko 1, 2 ali 3.

5. **NOVE STENE.** Stene očistimo in izravnamo s kitom, če je to potrebno. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo sloj emulzije za fiksiranje. Nadaljujemo z nanosom temelja Primer 900, po 6 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Klondike kot je opisano pod točko 1, 2 ali 3.

6. **LES, STEKLO, ZLITINE, LAKIRANA KOVINA:** očistimo površino, jo skitamo, kjer je potrebno in pobrusimo. Nanesemo odgovarjajoč temelj za oprijem in nato še en sloj Primer 900. Po 6 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Klondike kot je opisano pod točko 1, 2 ali 3.

7. **NOVA KOVINA:** razmastimo površino in nanesemo temelj za kovino. Nadaljujemo z nanosom temelja Primer 900, po 6 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom barve Klondike kot je opisano pod točko 1, 2 ali 3.



**Bina d.o.o.**

Puhova 26, 2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386/2 429 52 90

E-mail: [info@bina.si](mailto:info@bina.si)

Spletna stran: [www.bina.si](http://www.bina.si)

---

### **TEHNIČNE LASTNOSTI:**

**SPECIFIČNA TEŽA:** Klondike 1.020 +/- 30 g/ LT pri 20°C. Primer 900 1.500 +/- 30 g/ LT pri 20°C.  
**REDČENJE:** Klondike, Primer 900, Gold Additive G 100 in Silver Additive G 200 so pripravljene za uporabo.  
**PORABA:** Klondike 1 LT za 5-6 m<sup>2</sup>, Primer 900 1 LT za 14-15 m<sup>2</sup>.  
**PAKIRANJE:** Klondike v dozah po 1,0 LT in 2,5 LT; Primer 900 v dozah po 0,5 LT in 1,0 LT; **COLORI** v dozah po 80 ml in 480 ml, Gold Additive G 100 in Silver Additive G 200 v 100 ml in 250 ml pakiranjih.  
**DELOVNA TEMPERATURA:** + 5°C do + 30°C, ne na soncu.  
**ČAS SUŠENJA:** prašnato suho po 3 urah pri 20°C, suho po 4-6 urah. Popolnoma suho po 24 urah.  
**VIDEZ:** satenast videz.  
**PRALNOST:** ko se popolnoma utrdi razvije material svoje lastnosti in je odporen na normalne udarce in drgnjenje. Pralen 15 dni po nanosu z vodo in neagresivnimi detergenti. Orodje operemo z vodo in milom.  
**SHRANJEVANJE:** Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi pri temperaturi +10°C - +30°C.  
**ROK UPORABNOSTI:** 2 leti v dobro zaprti in nikoli odprti posodi.

Varnostna navodila: Preprečiti direkten stik s kožo, zaščititi oči in obraz; v primeru kontakta izpirati z vodo in poiskati zdravniško pomoč. Orodja ne prati v vodotokih.

**NAVODILA ZA UPORABNIKA:** Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in natančne. Ne prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni odtenki se lahko od tistih v katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. **Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.**