

METEORE 8

Premaz, ki je izredno bogat in raznovrsten, namenjen notranji dekoraciji. Idealen izdelek za ustvarjanje brezčasnih efektov, ki so istočasno izredno moderni in združujejo metalik in perlasti efekt. Za vse, ki ljubijo strukturo površine!

LASTNOSTI: Za doseganje barvnih nians iz kataloga primešamo Meteore 8 določeno količino barvnega pigmenta Colori ali uporabimo mešalni sistem Valclone. Meteore 8 moramo pred uporabo dobro premešati z mešalnikom za barve, Lame premešamo s kovinsko ali leseno mešalno palico.

NANOS PREMAZA:

1. EFEKT LOPATICE: Izdelek Meteore 8 nanese enakomerno na površino 1-2 m². Uporabimo gladilko PV 43 in 10-15 cm dolge potege. Dokler je Meteore 8 še moker ustvarimo delno gladek videz z gladilko z 5-10 cm dolgimi potegi v vse smeri. Po 4 urah pri 20 °C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobsti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20 °C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 4-5 m² in Lame' 1 liter za 16-20 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

2. VALOVIT VZOREC (vertikalni, horizontalni, po želji): Izdelek Meteore 8 nanese enakomerno na površino 2-3 m². Uporabimo gladilko PV 43 in potege v željeni smeri. Dokler je Meteore 8 še moker vlečemo črte v željeni smeri z gladilko PV 84 v dolžini 20-35 cm. Po 4 urah pri 20 °C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobsti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20 °C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 4-5 m² in Lame' 1 liter za 16-20 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

3. CVETLIČNI VZOREC: Izdelek Meteore 8 nanese enakomerno na površino 1-2 m². Uporabimo gladilko PV 43 in 20-30 cm dolge potege. Dokler je Meteore 8 še moker obdelamo površino s krožnimi gibi z gladilko PV 84. Po 4 urah pri 20 °C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobsti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20 °C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 4-5 m² in Lame' 1 liter za 16-20 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8)

4. GLADEK EFEKT: Izdelek Meteore 8 nanese enakomerno na površino z gladilko PV 43 z dolgimi potegi v vse smeri. Počakamo, da se prične Meteore 8 sušiti in pogladimo površino z neenakomernimi potegi v vse smeri. Po 4 urah pri 20 °C pobrusimo površino z brusnim papirjem grobsti 220/260, da pogladimo prehode in stike. Nadaljujemo z nanosom dveh slojev Lame'. Med prvim in drugim slojem počakamo vsaj 2 uri pri 20 °C. Lame' nanašamo z gladilko PV 43 in puščamo na površini zelo majhno količino materiala. Poraba: Meteore 8 1 liter za 4-5 m² in Lame' 1 liter za 35-40 m² (en sloj v odvisnosti od debeline Meteore 8) Za svetle nianse Lame' priporočamo pri nanosu uporabo gladilke PV 91.

NANOS TEMELJA: Odstranimo barvo, ki se lušči in operemo površino z odgovarjajočim milom. Nato nanese primeren temelj ali Primer 400, razredčen s 50% vode. Po 4 urah pri 20 °C nadaljujemo z nanosom Meteore 8.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Redčenje: Meteore 8 in Lame' sta pripravljena za nanašanje, Primer 400 redčimo s 50% vode. **Poraba Primer 400 (redčen s 50% vode):** 1 liter za 25-30 m² za en nanos v odvisnosti od vpojnosti podlage.



Bina d.o.o.

Puhova 26, 2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386/2 429 52 90

E-mail: info@bina.si

Spletna stran: www.bina.si

Pakiranje: Meteore 8 je na razpolago v 1 in 4 litrskem pakiranju, Lame' v 0,25 in 1 litrskem pakiranju, Primer 400 v 0,75, 2,5 in 5 litrskem pakiranju, Colori' so na razpolago v 80 in 480 mililitrskem pakiranju.

Delovna temperatura: +5°C - + 30°C. **Čas sušenja:** prašnato suho po 1 uri pri 20 °C, popolnoma suho po 6-8 urah pri 20 °C, utrditel materiala po 48 urah v odvisnosti od temperature prostora. **Odpornost:**

Izdelek ni primeren za stalni stik z vodo in vlago. Ko se proizvod popolnoma posuši, se oblikuje zaščitni sloj, ki je paropropusten in odporen na praske in udarce. **Pralnost:** 14 dni po nanosu je premaz možno očistiti z mehko vlažno gobo in običajnimi neagresivnimi čistili. **Čiščenje orodja:** z vodo. **Shranjevanje:** v

dobro zaprti posodi- tudi po uporabi- pri temperaturi od +5°C do +30°C. **Rok uporabnosti:** 2 leti.

OPOZORILA: Preprečiti stik s kožo. V primeru stika z očmi takoj spirati z vodo in obiskati zdravnika. Barva proizvoda se lahko v primerjavi z vzorcem v katalogu razlikuje od 20-30%. Priporočamo izdelavo vzorca na steni, saj so Meteore 8 izdelki sestavljeni iz naravnih sestavin in reagirajo različno glede na vlago, toploto, zrak in način nanašanja. Vsak nanos ima svoj karakter. **Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.**