

SABULADOR SOFT

Zapeljiva barva v gibanju, ki prepriča s svojo neenakomerno lepoto. Notranja barva na vodni osnovi z nenavadnimi svetlečimi peščenimi efekti. Zahvaljujoč enostavnemu nanosu nam Sabulador Soft omogoča ustvarjanje elegantnega, unikatnega in klasičnega ambienta. Sabulador Soft je visoko kvaliteten material, saj je paropropusten in pralen. Proizvod lahko brez težav prebarvamo z barvo na vodni osnovi brez predhodnega odstranjevanja.

LASTNOSTI Če želimo doseči barvne odtenke po katalogu, primešamo Sabulador Soft v niansi Argento 100 ali v niansi Oro 200 barvi pravo količino COLORI' pigmenta. COLORI' pigmenti so v dozah po 80 ml (dozator od 1 ml do 80 ml) in omogočajo natančno odmerjanje pigmenta. Za niansiranje se lahko uporabi tudi Valclone mešalni sistem.

NANOS PREMAZA:

1. **Efekt s čopičem.** Material nanesemo s čopičem PV09 na površino in ga raztegnemo v vse smeri. Po 4 urah pri 20°C nanesemo še en sloj z enako tehniko nanašanja.
2. **Črtast efekt.** Material nanesemo z valjem PV95 na površino v vseh smereh, zaključimo s potegom od zgoraj navzdol. Z ščetko PV88 ali PV89 obdelamo površino z vertikalnimi potegi. Po 4 urah pri 20°C obdelamo površino še enkrat z enako tehniko (najprej z valjem, nato s ščetko).

NAVODILA ZA UPORABO:

3. **STARE STENE.** Odstranimo stare opleske in očistimo površino. Nanesemo nanos temelja Primart 600, ki smo ga razredčili s 50 % vode. Po 4 urah pri 20°C nanesemo drugi sloj Primarta 600, ki smo ga razredčili z 20-30 % vode. Če stene niso prašnate, nadaljujemo z nanosom Primarta 600, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode in po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Sabulador Soft barve kot opisano v točki 1 ali 2.
4. **NOVE STENE.** Stene izravnamo s kitom. Ko se stena posuši, jo prebrusimo in nanesemo sloj Primarta 600, ki smo ga razredčili s 15-20 % vode. Po 4 urah pri 20°C nadaljujemo z nanosom Sabulador Soft barve kot opisano v točki 1 ali 2.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

REDČENJE: Sabulador Soft je pripravljen za uporabo, Primart 600 razredčimo s 15-20 % vode. **PORABA:** Sabulador 1 LT za 10-12 m² efekta s čopičem in 1 LT za 10-11 m² črtastega efekta, Primart 600 1 LT za 10-12 m². **PAKIRANJE:** Sabulador Soft v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT v niansah ORO 200 in ARGENTO 100; Primart 600 v dozah po 1,0 LT, 2,5 LT in 5,0 LT; COLORI v dozah po 80 ml in 480 ml. **DELOVNA TEMPERATURA:** + 5°C do + 30°C. **ČAS SUŠENJA:** prašnato suho po 1 uri, suho po 4 urah. Popolnoma suho po 24 urah. **VIDEZ:** opalen, pol svetleč videz. **PRALNOST:** ko se popolnoma utrdi razvije material svoje lastnosti in je odporen na normalne udarce in drgnjenje. Pralen 15 dni po nanosu. Orodje operemo z vodo in milom. **SHRANJEVANJE:** Tudi po uporabi shranjujemo v dobro zaprti posodi pri temperaturi +10°C - +30°C. **ROK UPORABNOSTI:** 2 leti.

VARNOSTNA OPOZORILA: Preprečiti direkten stik s kožo. Ščititi oči in obraz. V primeru stika z materialom izpirati z vodo in obiskati zdravnika. Orodje ne smemo prati v vodotokih.

NAVODILA ZA UPORABNIKA: Zgoraj naveden informacije temeljijo na naših izkušnjah, so pravilne in natančne. Ne prevzemamo odgovornosti za izvedbo, saj ne moremo nadzirati delovnih pogojev. Barvni odtenki se lahko od tistih v katalogu razlikujejo za 20% do 30%. Prav tako lahko pride do odstopanj v različnih serijah. Priporočamo, da preverite barvni odtenek pred začetkom dela in zmešate celoten material v večji posodi. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za razlike v serijah. Za izvedbo VALPAINT dekorativnih premazov s strani strokovno nepoučenih izvajalcev ne prevzemamo odgovornosti za končni izgled izdelkov.